



S-Protect M

- Corrosiebescherming M -

Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM / Betofix R2

Leverbaar			
Aantal per pallet		288	90
Grootte / hoeveelheid		1 kg	5 kg
Verpakkingstype		plastic can	plastic can
Verpakkingscode		01	05
art.nr.			
0919		■	■

Verbruik

Bij 2 lagen, per m² staaloppervlakte ong 0,9 kg S-Protect M en 2,3 kg materiaal



Toepassing



- Binnen en buiten
- Beschermt tegen corrosie
- Systembestandsdeel Betofix RM + Betofix R2

Eigenschappen

- Corrosieactieve pigmenten
- Zeer waterafstotend
- Alkalibestendig
- Gecertificeerd conform DIN EN 1504-7
- Basistest in het Betofix RM-systeem conform RiLi-SIB

Technische gegevens

Vaste stofgehalte	Ca. 47 %
Dichtheid	Ca. 1,03 g/cm ³
Viscositeit (4 mm uitloopbeker)	Ca. 20 sec.
pH-Waarde	Ca. 8

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [PZ Korrosionsschutzverhalten](#)




**Mogelijke
systeemproducten**

- **Betofix RM (1092)**
- **Betofix R2 (1093)**

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**
Wapening:
zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

Vorbereiding



- **Vermengen**
1 gewichtsdeel S-Protect M in een schone emmer doen en ong. 2,5 gewichtsdeln materiaal toevoegen.
Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



- **Richtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.
- **Verwerkingstijd (+20 °C)**
ca. 30 minuten

Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen
Wachttijd tussen de verschillende lagen ong. 30 minuten
De daarop volgende werkzaamheden vers-in-vers uitvoeren

Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen


Gereedschap / reiniging



Menggereedschap, kwast

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval



Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring

➤ **Prestatieverklaring**

Verklaring van
conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 09 / UKCA 21

GBI P 7-2

EN 1504-7: 2006

0919

Product voor corrosiebescherming in combinatie met Betofix RM of Betofix R2

Schuifsterkte:

NB

Corrosiebescherming:

voldoet

Gevaarlijke stoffen:

NB

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.